

1. Pb- Bullion

Elemente	%
Pb	min 97,5
Sb	max 2,00
Cu	max 0,2
As	max 0,017
Bi	max 0,016
Zn	max 0,003
Fe	max 0,0006
Ag	max 0,0027
Mg, Ca, Na	max 0,003
Te	max 0,09

* in Blocks und Barren

* Es können jeweils auch andere Spezifikationen angefordert werden.

2. Weichblei

Elemente	%
Pb	min. 99,985
Sb	max 0,0005
Sn	max 0,0005
As	max 0,0005
Bi	max 0,0150
Ag	max 0,0025
Cu	max 0,0010
Fe	max 0,0005
Zn	max 0,0002
Cd	max 0,0002
Te	max 0,0005

* in Barren

3. PbSb- Legierungen

Elemente	%
Pb	rest
Sb	2 - 8 %
Cu	0,2
Sn	0,001
As	0,05
Bi	0,03
Zn	0,001
Fe	0,005

*Barren